



CEWELD SG Corten

TYPE	Verkupferter Draht für witterungsbeständige (Cor-Ten-) Stähle (ER 80S-G, Z2NiCu).						
ANWENDUNGEN	CEWELD® SG Corten ist ein verkupferter Draht für das MIG/MAG-Verfahren, der mit 0,8 % Ni / 0,4 % Cu Schweißgut hergestellt wird und in salz- und schwefelhaltiger Umgebung eine bessere Korrosionsbeständigkeit als Baustahl aufweist. Er ist in erster Linie für das Schweißen von witterungsbeständigen Stählen wie CORten , Patinax vorgesehen, eignet sich aber auch für höhere Festigkeitswerte und niedrige Temperaturen im Kunstgewerbe, bei Brücken, Öfen, dekorativen Teilen, Stahlkonstruktionen usw.						
EIGENSCHAFTEN	CEWELD® SG Corten ist extrem leicht zu schweißen mit hervorragenden Schweiß Eigenschaften. Schweißbar mit Co2 und Mischgas. Durch den Zusatz von Cu und Ni bietet diese Legierung hervorragende witterungsbeständige Eigenschaften mit sehr guten Gütewerten.						
KLASSIFIKATION	AWS	A 5.28: ER 80S-G					
	EN ISO	14341-A: G 46 4 M21 Z 3Ni1Cu					
	F-nr	6					
	FM	1					
GEEIGNET FÜR	CuNi, Reh ≤ 460MPa ISo 15608: 1.4 1.1845, 1.8946, 1.8958, 1.1861, 1.8963, , 1.8965, 1.1866, 1.1867, 1.1869, S235JRG2Cu, S235J2G4Cu, S235J0Cu, S235JRW, S355J0Cu, S355J2G3Cu, S355J0W, 235J2W- S355J2W, S355K2W, WTSt 37, WTSt 52, Fe 360 C KI, Fe 360 D KI, Fe 510 C 1 KI, Fe 510 D 1 KI, Fe 510 C 2 KI, Fe 510 D 2 KI ASTM A 588M Grade A,B, K, A 618 Gr. II; A 709 Gr. 50 WF3, A 242 Type 1 CORten A, B, C, Patinax 37, Weathering, DOCOL 355 W, DOMEX 355 W, Allwesta, DIWETEN...						
ZULASSUNGEN	CE						
SCHWEISSPOSITIONEN	PAPBPCPDPEPFPG						
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES FÜLLMETALLS (%)	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cu
	0.09	0.85	1.4	0.012	0.015	0.8	0.45
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
					RT	-40°C	
	As Welded	480	590	24	100	50	HRc
RÜCKTROCKNUNG	Nicht erforderlich						
GAS ACC. EN ISO 14175	M21						



CEWELD SG Corten

SG CORTEN 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663406224
D-200	5	8720663406217

SG CORTEN 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663406248
D-200	5	8720663406231