



CEWELD AIMg 3 Tig

TYPE Métal d'apport TIG pour le soudage des alliages d'aluminium et de magnésium.

APPLICATIONS Convient aux métaux de base contenant au maximum 3 % de Mg. Ces alliages conviennent à une large gamme d'applications dans le secteur de la construction, en général, et dans l'industrie structurelle. Largement utilisés dans la construction de navires et d'embarcations.

PROPRIÉTÉS Cet alliage offre une excellente soudabilité lorsqu'il est correctement nettoyé avant le soudage. Les pièces lourdes et les tôles plus épaisses doivent être préchauffées (150°C) avant le soudage. L'alliage présente une bonne résistance à la corrosion et une excellente uniformité de couleur après anodisation. CEWELD® AIMg3 Tig offre également une bonne résistance à l'eau de mer.

CLASSIFICATION

AWS	A 5.10: ER5754
EN ISO	18273: S Al 5754 (AlMg3)
F-nr	22

CONVIENT POUR Aluminium alloys: AlMg Mn, AlMg 3Mn, AlMg1, AlMg2, AlMg2,7Mn, AlMg3, AlMg3,5, AlMgSi0,5, AlMgSi0,8, G-AlMg3Si, 3.3315, 3.3535, 3.3206, 3.3541, EN AW 5005A, EN AW 5754, EN AW 6060, EN AC 51100, EN AW 5454, EN AW 5251

AGRÉMENTS CE



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)

Al	Mg
Rem.	3.2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness
As Welded	80	190	20	HRc

ETUVAGE Non requis

GAS ACC. EN ISO 14175 I1, I3



CEWELD ALMg 3 Tig

ALMG 3 TIG 1,6 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407313
ALMG 3 TIG 2,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407320
ALMG 3 TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407337
ALMG 3 TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407344
ALMG 3 TIG 3,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407351
ALMG 3 TIG 4,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407368
ALMG 3 TIG 5,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663407375