



CEWELD AA 316L

TYPE	Fil fourré rutile en acier inoxydable 316LT1 pour CO2 et M21						
APPLICATIONS	Chaudières, construction navale, machines, applications offshore, fonderies, industrie chimique, soudage orbital de tubes, etc.						
PROPRIÉTÉS	Fil fourré avec support de laitier pour un soudage à haute productivité dans toutes les positions. Excellent pour une utilisation sur des lattes de support en céramique. Le laitier se détache automatiquement et offre une protection supplémentaire permettant d'obtenir des cordons de soudure qualité rayons X et pratiquement exempts de projections. Meilleures propriétés de mouillage et de soudage avec une productivité accrue par rapport aux fils pleins. Les fils de 0,9 et 1,0 mm peuvent être utilisés dans toutes les positions, y compris en verticale montant, et sont classés comme : AWS A 5.22 : E 316-LT1-4						
CLASSIFICATION	AWS	A 5.22: E316LT0-1, A 5.22: E316LT0-4					
	EN ISO	17633-A: T 19 12 3 L R M21 3					
	W.Nr.	1.4430					
	F-nr	6					
	FM	5					
CONVIENT POUR	ISO 15608: 8.1 Austenitic ≤ 19 % Cr , TÜV 1000: Gr. 21-30, 1.4583, 1.4435, 1.4436, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4401, 1.4571, 1.4580, 1.4406, 1.4521, 1.4301, 1.4306, X102CrNiMoNb 18 12, X2CrNiMo 18 14 3 (TP), X4CrNiMo 17 13 3, X2CrNiMo 17 12 2 (TP), X 5CrNiMo 19 11 2, X4CrNiMo 17 12 2 (TP), X6CrNiMo 17 12 2, X6CrNiMoNb 17 12 3, X2CrNiMoN 17 12 3 (TP), X2CrMoTi18-2 316Cb, 316L, 316L, 316LN, 316H, 316, 316Ti, 316Cb, 316LN, 444 S31640, S31603, S31653, S31600, S31630, S44400						
AGRÉMENTS	CE						
POSITIONS DE SOUDAGE	PAPBPCPF						
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DE SOUDURE (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu
	0.028	0.51	1.63	18.9	12.1	2.75	0.11
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment	RP0,2 (MPa)	Rm (MPa)	A5 (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
	As Welded	380	525	45	RT	-110°C	HRc
					55	35	
ETUVAGE	140°C / 24 hr						
GAS ACC. EN ISO 14175	M21						



CEWELD AA 316L

AA 316L 0,9MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	12,5	8720663413352
D-200	4,5	8720663413437

AA 316L 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413505
BS-300	12.5	8720663413512
D-200	5	8720663413567

AA 316L 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	17	8720663413536