




CEWELD FL 180

TYPE	Additif de flux rutile aggloméré en Mn et Si, adapté au soudage de l'acier au carbone en deux ou trois passes.		
APPLICATIONS	Chaufferies légères, poutres, tuyaux, construction navale, charpentes métalliques, petits réservoirs et bouteilles de gaz, etc.		
PROPRIÉTÉS	FL 180 est un flux rutile aggloméré avec apport de Mn et Si, adapté au soudage de l'acier au carbone en deux ou trois passes. Basicité : environ 0,4 (selon Boniszewski) Courant : CC ou CA, en monofilaire ou multifilaire Granulométrie : 2-20		
CLASSIFICATION	EN ISO	14174:	SA AR 1 78 AC H5

CONVIENT POUR	Typical wire combinations: CEWELD® S1 ISO 14171-A: S 38 A AR S1 AWS 5.17_5.23: F48A0-EL12 F7AZ-EL12 CEWELD® S2 ISO 14171-A: S 42 0 AR S2 AWS 5.17_5.23: F48A0-EM12(K) F7AZ-EM12(K) CEWELD® Ultra Clean S2 ISO 14171-A: S 42 0 AR S2 AWS 5.17_5.23: F48A0-EM12(K) F7AZ-EM12(K) CEWELD® S2Si ISO 14171-A: S 42 2 AR S2Si AWS 5.17_5.23: F48A2-EM12K F7A0-EM12K CEWELD® S2Mo ISO 14171-A: S 46 2 AR S2Mo AWS 5.17_5.23: F55A2-EA2-A2 F8A0-EA2-A2 CEWELD® S2CrMo1 ISO 24598-A: S S CrMo1 AR AWS 5.17_5.23: F55PZ-EB2-B2 F8PZ-EB2-B2		
---------------	--	--	--

AGRÉMENTS

POSITIONS DE SOUDAGE



COMPOSITION CHIMIQUE TYPIQUE EN POIDS (%)

S	P	Al2O3+TiO2
0.017	0.028	45.1

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

ETUVAGE	Non requis
---------	------------

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD FL 180

FL 180 0,3 - 1,4MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Bag	20	8720663403964
Bag	25	8720663403971