

CEWELD Alu-Flux

TYPE	Flux voor het hardsolderen van aluminium
TOEPASSINGEN	Alu-Fux is bedoeld voor het hardsolderen van aluminium en aluminiumlegeringen, met een werkbereik van 350 tot 550 °C
EIGENSCHAPPEN	Wordt meestal gecombineerd met AlSi12 of AlSi5 toevoegmateriaal.
CLASSIFICATIE	EN ISO 18496: FL20
GESCHIKT VOOR	Brazing for Aluminium and Aluminium Alloys with a working range from 350 to 550 °C. Usually combined with AlSi12 or AlSi5 filler metal.
GOEDKEURINGEN	
LASPOSITIES	
MECHANISCHE WAARDEN	
HERDROGEN	Niet vereist
HOUDBAARHEID:	min. 6 maanden, maar uitsluitend in de originele, verzegelde verpakking bij een bewaartemperatuur tussen +5 en +30 °C
GAS ACC. EN ISO 14175	



CEWELD Alu-Flux

ALU-FLUX NAMM

Packaging	KG/unit	EanCode
Jar	0,25	8720663423016