

# CEWELD E CuMn

**TYPE** Beklede elektrode voor het lassen en cladden van koper

**TOEPASSINGEN** CEWELD E CuMn is geschikt voor het lassen en cladden van koper en koperlegeringen, gietijzer en staal.

**EIGENSCHAPPEN** Lasmetaal met hoge geleidbaarheid en corrosiebestendigheid. De neersmelt is vrij van porositeit en biedt een vergelijkbare sterkte als de meeste in de handel verkrijgbare koperkwaliteiten. Dikkere secties dan 5 mm moeten worden voorverwarmd tot ongeveer 500 °C.


**CLASSIFICATIE**

AWS	A 5.6: E Cu
EN ISO	17777: E Cu 1893
W.Nr.	~2.1363
F-nr	31

**GESCHIKT VOOR** Cladding steel, Grey cast iron, Copper, Copper Alloys and dissimilar welding.  
**Mat.n:** 2.0040, 2.0060, 2.0070, 2.0076, 2.0080, 2.0090, 20100, 2.0110, 2.0150, 2.0170,  
**UNS:** C10100, C11000, C10300, C11020, C12000, C12200, C12250, C14200,  
 CW008A, CW021A, CW023A, CR024A  
 Cu-OF, E Cu, Cu-SE, Cu-SW, CU-SA, Cu-F, Cu-SF, Cu-D, Cu-DLP, Cu-DHP

**GOEDKEURINGEN**

**LASPOSITIES**



**TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)**

Si	Mn	P	Fe	Sn	Ni+Co	Cu
0.25	2.5	0.08	0.1	0.7	0.2	96

**MECHANISCHE WAARDEN**

Heat Treatment	R <sub>P0.2</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)	Hardness
As Welded		205	35	100 HB

**HERDROGEN** 140°C / 2 hr

**GAS ACC. EN ISO 14175**