



CEWELD E ZIBRO

TYPE Beklede elektrode voor het lassen van brons

TOEPASSINGEN CEWELD ZIBRO is geschikt voor het lassen en oplossen van koper en koperlegeringen, fosfor- en tinbrons en koperplaten in de machine- en installatiebouw en in de scheepsbouw.


EIGENSCHAPPEN Kneedbare laslaag met goede glijeigenschappen geschikt voor lagers enz.

CLASSIFICATIE	AWS	A 5.6: E CuSn-C
	EN ISO	17777: E Cu 5180B
	DIN	E CuSn-7
	W.Nr.	2.1025
	F-nr	33

GESCHIKT VOOR **E CuSn-7, 2.1025**
Tin Bronzes Alloy on bushing metal, Copper, Copper Alloys, Cast steels, Bearing repair, Art repair.
Mat.n: 2.1010, 2.1020, 2.1030
CuSn2, CuSn6, CuSn10
Brass Cu + 40% Zn, Bell alloys Cu+20-25%Sn, Military alloys BS LG3, LG4, LPB1

GOEDKEURINGEN

LASPOSITIES



TYPICAL CHEMICAL
ANALYSIS OF WELD METAL
(%)


Si	Mn	P	Fe	Zn	Sn	Cu
0.4	0.5	0.05	0.1	0.1	7.5	Rem.

MECHANISCHE WAARDEN

Heat Treatment	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness
As Welded	150	300	>20	120 HB

HERDROGEN 140°C / 2 hr

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD E ZIBRO

E ZIBRO 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,5	8720663408112

E ZIBRO 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,5	8720663408129

E ZIBRO 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,5	8720663408136