




# CEWELD 4332 R

TYPE	Rutiel beklede elektrode voor het lassen van roestvast staal en zwart-wit verbindingen						
TOEPASSINGEN	CEWELD 4332 R is een elektrode voor het verbinden van hittebestendig CrNi-staal van dezelfde soort en ook het verbinden van ongelijke metalen zoals staal met roestvast staal. Cladding op laaggelegeerd staal indien een 18/8 CrNi-laag in de eerste laag vereist is. Hittebestendig tot 1050 °C.						
EIGENSCHAPPEN	Hoge corrosiebestendigheid en uitstekende lasbaarheid op zowel AC als DC+. Het lasmetaal is uitstekend te polijsten door het lage koolstofgehalte.						
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.4: E 309L-17					
	EN ISO	3581-A: E 23 12 L R 32					
	W.Nr.	1.4332					
	F-nr	4					
	FM	5					
GESCHIKT VOOR	<b>ISO 15608: 8.1 Austenit ≤ 19 % Cr, 23% Cr, 12%Ni Type</b> 1.2780, 1.4541, 1.4550, <b>1.4710, 1.4712, 1.4713, 1.4724, 1.4729, 1.4740, 1.4741, 1.4742, 1.4746, 1.4762, 1.4745, 1.4825, 1.4826, 1.4828, 1.4832, 1.4878,</b> X15CrNiSi20 12, G-X 40 CrNiSi20 9, AISI 446, AISI442, AISI309, UNS S30900, S44200, S44600						
GOEDKEURINGEN	CE						
LASPOSITIES							
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
	0.03	0.7	0.7	0.02	0.01	24	13
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R <sub>p0,2</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
	As Welded	400	550	30	RT		HRc
HERDROGEN	300°C / 2 hr						
GAS ACC. EN ISO 14175							



# CEWELD 4332 R

4332 R 2,5 X 300MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,4	8720663415646

4332 R 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,8	8720663415639