



CEWELD E 8018-C3

| TYPE | Basisch beklede elektrode met Nikkel gelegeerd voor offshore toepassingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-----|-----------|-------|-----|----|----|--|-----|---------------|-----|-----|----|----|--|-----|
| TOEPASSINGEN | Kraanbouw, zwaar transport, offshore platforms, hijsapparatuur in offshore, pijpleidingen en toepassingen waar NACE-eisen van toepassing zijn. (minder dan 1% Nikkel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EIGENSCHAPPEN | Ceweld E 8018-C3 is de basisch beklede offshore elektrode welke voldoet aan de laatste offshore eisen voor temperaturen onder nul tot -60°C. CTOD getest en geschikt voor staalsoorten tot 460 MPa vloeigrens (zoals S460), goedgekeurd volgens grade 5Y46 bij Lloyds en DNV. Uitstekende laseigenschappen en extreem laag waterstofgehalte onder HD 3 ml/100gr lasmetaal. Ceweld E 8018-C3 is verpakt in de beste meerlaagse vacuümverpakking in zijn klasse om kostbaar en tijdrovend herdrogen van de elektroden te voorkomen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICATIE | <table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.5: E 8018-C3</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>2560-A: E 46 6 1Ni B 42 H5</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>1</td> </tr> </table> | AWS | A 5.5: E 8018-C3 | EN ISO | 2560-A: E 46 6 1Ni B 42 H5 | F-nr | 4 | FM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AWS | A 5.5: E 8018-C3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN ISO | 2560-A: E 46 6 1Ni B 42 H5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F-nr | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESCHIKT VOOR | <p>Reh ≤ 500 MPa ISO 15608: 1.3, ~3.1, ~2.2, 2.1, 1.0580 to 1.0070, 1.8900 to 1.8905, 1.8930 to 1.8935, 1.8910 to 1.8915, 1.6217, 1.6210, 1.0481, 1.0482, 1.0551, 1.0553.</p> <p>S275N-S460N, S275NL-S460NL, S275M-S460M, S275ML-S460ML, P355N, P355NH, P460N, P460NH, P275NL1-P460NL1, P275NL2- P460NL2, L360NB, L415NB, L360MB-L450MB, L360QB-L450QB</p> <p>ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q</p> <p>Oceanfit 52, Oceanfit 60, Oceanfit 65, Oceanfit 355, Oceanfit 420, Oceanfit 460, alform plate 460M; durostat 400, 450, 500, durostat B2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOEDKEURINGEN | TÜV: (12535.00), CE, DNV: 5Y46, Lloyds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LASPOSITIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>Ni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.07</td> <td>0.5</td> <td>1.2</td> <td>0.015</td> <td>0.015</td> <td>0.9</td> </tr> </tbody> </table> | C | Si | Mn | P | S | Ni | 0.07 | 0.5 | 1.2 | 0.015 | 0.015 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.07 | 0.5 | 1.2 | 0.015 | 0.015 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECHANISCHE WAARDEN | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">R_{P0,2} (MPa)</th> <th rowspan="2">R_m (MPa)</th> <th rowspan="2">A₅ (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th colspan="2">-60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>540</td> <td>600</td> <td>25</td> <td colspan="2">90</td> <td>HRc</td> </tr> <tr> <td>580°C±15°C 2h</td> <td>470</td> <td>570</td> <td>25</td> <td colspan="2">50</td> <td>HRc</td> </tr> </tbody> </table> | Heat Treatment | R _{P0,2} (MPa) | R _m (MPa) | A ₅ (%) | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | -60°C | | As Welded | 540 | 600 | 25 | 90 | | HRc | 580°C±15°C 2h | 470 | 570 | 25 | 50 | | HRc |
| Heat Treatment | R _{P0,2} (MPa) | | | | | R _m (MPa) | A ₅ (%) | | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | | | | | | | | | | | | | |
| | | -60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As Welded | 540 | 600 | 25 | 90 | | HRc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580°C±15°C 2h | 470 | 570 | 25 | 50 | | HRc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERDROGEN | 400°C / 1 hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAS ACC. EN ISO 14175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CEWELD E 8018-C3

E 8018-C3 2,5 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|---------|---------------|
| Can | 1,6 | 8720663401373 |

E 8018-C3 3,2 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|---------|---------------|
| Can | 2,0 | 8720663401397 |

E 8018-C3 4,0 X 450MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|---------|---------------|
| Can | 3,5 | 8720663401410 |